


昭和 27 年 6 月號所載技術資料“獨逸と米國の高爐用カーボン煉瓦”の記事中, 60 頁右欄下より 14 行目「プロフィール, 第 7 圖」脱落せる爲追加す.

第 7 圖



Betriebsdaten der Hochöfen

Hochöfen Nr.		1	2	3	4	5
Ofeninhalten m ³		559.4	559.7	556	581.4	667
Mantel:	Gestellpanzer	Stahlguss	Blech geschweisst	Stahlguss	Stahlguss	Blech geschweisst
	Schachtpanzer	Blech genietet Tragring auf Gerüst abgestützt	Blech geschweisst, Tragring auf Gerüst abgestützt	Blech genietet, Tragring auf Gerüst abge- stützt	Blech gnietet, Tragring auf Gerüst abge- stützt	Blech geschweisst, Gestell, Rast u. Schacht-1 stück Biegungssteifer Ring stützt Sich nicht auf Gerüst ab.
Ausma- uerung	Gestell	C-Steine	C-Stamptmasse	C-Steine	C-Steine	C-Stamptmasse
	Rast	C-Steine	C-Stamptmasse	C-Steine	C-Steine	C-Steine
Beginn der Ofenreise		1.4.1929	15.8.1950	25.2.1936	15.5.1927	1.3.1944
Ende der Ofenreise				4.11.1944 infolge Bom- bentreffer	1.3.1944 abgebrochen bis März 1950	
Erzeugung bis 1.1.50		2836205 t.	1096608 t	1377138 t	2924915 t	624841 t
" " 1.1.51		3000855 t	1145288			798911 t
Stück	Benennung		Teil	Bemerkung	Werkstoff	Gewicht
Gezeichnet:	Datum 10. x .50	Name Diegand	Aenderungen		Bochumer Verein für Gusstahlfabrikation A.-G. Masch. Abtlg. Hochöfen	
Gepft						
Massstab: 1:100		PROFILE DER HOCHÖFEN				Nr. Oa 151