

(172) FeO-MO系スラグと溶鉄間のSの分配平衡

日新製鋼 周南製鋼所 丸橋 茂昭

1. 緒言

溶融スラグと溶鉄間の脱硫反応に及ぼすスラグ中の陽イオン種の影響を調べるために、FeO-MO系 (M: Ba, Ca, Mn) スラグと溶鉄間のSの分配平衡を測定した。得られた実験値からFeS活量と陽イオン濃度の関係を求めた。

2. 実験方法

実験には、回転るつぼ高周波溶解炉 (20Kw, 20KHz) を用いた。(るつぼ: 内径88×外径104×高さ180mm, 焼成マグネシア)。電解鉄4kgをAr雰囲気中で溶解し、溶鉄温度を調整後、タブレット状に成型したスラグ調整剤 (Fe₂O₃+FeS+BaO, +CaO, +Met. Mn) 20g×2個を溶融部に添加した。場合によって溶鉄相にあらがじめFeSを添加した後、FeSを含まないスラグ調整剤を添加した。保持温度は1560±15°C, で30~40分間保持した。

3. 実験結果

3. 1. Sulfur Capacity に対する BaO, CaO, MnO 濃度の影響

$C'_s = \{(\%S)/\%S\} \cdot \%O$ は %BaO, %CaO, %MnO の増大とともに増加する。C'に対する %BaO, %CaO の影響には差は認められないが, %MnO の影響は前二者よりかなり小さい。純FeOスラグのC'は約0.9であり, この値は Bishop, LANDER, GRANT & CHIPMAN¹⁾ の研究における1600°Cの値; 0.83 に近い。

$C'_s = (X_s/a_s) \cdot a_O$ (ただし, X_s ; Sの陰イオン分率) と表現した場合の Sulfur Capacity と各陽イオン分率 X_c (ただし, c; Ba, Ca, Mn) の間には次の関係が求められた。

$$\log C'_s = \Delta E' \cdot X_c - 1.688 \quad (\Delta E'; 2.10 (\text{BaO系}), 0.611 (\text{CaO系}), 0.167 (\text{MnO系}))$$

3. 2. FeS活量に対する Ba, Ca, Mn の陽イオン分率の影響

脱硫反応を $\text{Fe} + \text{S} = \text{Fe}^{2+} + \text{S}^{2-}$ で表わし, $a_{(\text{FeS})} = \gamma_{(\text{FeS})} \cdot X_{\text{Fe}} \cdot X_{\text{S}}$ と定義することによって $X_{\text{Fe}} \cdot X_{\text{S}} / a_s = K_2 / \gamma_{(\text{FeS})}$ である。log ($X_{\text{Fe}} \cdot X_{\text{S}} / a_s$) と X_c の関係を図1に示す。図1より

$$\log \gamma_{(\text{FeS})} = \Delta E'_{AC} \cdot X_c \quad (\Delta E'_{AC}; -2.45 (\text{BaO系}), -0.788 (\text{CaO系}), -0.300 (\text{MnO系})) \quad \text{また, } \log K_2 (1560^\circ\text{C}) = -0.975 \text{ である。}$$

4. 考察

$\text{FeS} + \text{MO} = \text{MS} + \text{FeO}$ なる仮想的な混合反応のクーロン相互作用の変化量を表わすパラメーターであると考えられる ($1/\gamma_{\text{MS}} + 1/\gamma_{\text{FeO}} - 1/\gamma_{\text{FS}} - 1/\gamma_{\text{MO}}$), (ただし, $\gamma_{\text{MS}}, \gamma_{\text{FeO}}, \gamma_{\text{FS}}, \gamma_{\text{MO}}$ は $\text{M}^{2+}/\text{S}^{2-}, \text{Fe}^{2+}/\text{O}^{2-}, \text{Fe}^{2+}/\text{S}^{2-}, \text{M}^{2+}/\text{O}^{2-}$ それぞれの陽/陰イオン半径の和) と $\Delta E'_{AC} (= 4.575 \cdot T \cdot \Delta E'_{AC}) \approx \Delta G^\circ$ の間には図2の関係が認められた。

参考文献1): Trans. Met. Soc. AIME, 212 (1958), P. 185




図1. $\log (X_{\text{Fe}} \cdot X_{\text{S}} / a_s)$ と X_c の関係




図2. $\Delta E'_{AC}$ と $(1/\gamma_{\text{MS}} + 1/\gamma_{\text{FeO}} - 1/\gamma_{\text{FS}} - 1/\gamma_{\text{MO}})$ の関係