

(174) 滲銹脱りん用 $\text{CaO}-\text{CaF}_2-\text{FeO}$ 系 フラックスの熱力学的研究

京都大学 工学部


岩瀬正則・山田純明
西田健治・一瀬英嗣

1 緒言

滲銹脱りん用 フラックスの最適組成を決定するには、フラックス中の FeO の活量を知ることが重要である。本研究では、種々のフラックス中の FeO の活量を比較的短時間で測定できる実験方法を考察し、 $\text{CaO}-\text{FeO}$ 摊2元系および $\text{CaO}-\text{CaF}_2-\text{FeO}$ 摊3元系 フラックスに適用したところ、満足できる結果が得られたので報告する。

2 実験方法

SiC 抵抗炉を使用し、清浄 Ar 気流中、 1400°C で、純鉄ろっぽ内に純銀約 35g とスラグ 20g を溶解し、



で表わされる固体電池を浸漬し、起電力を測定した。(Fig. 1)。 MgO 密変化ジルコニアはスラグに対する耐漫食性が良好で、漫漬後 1~3 分後には安定した平衡起電力が得られた。(Fig. 2)。電池 13~4 回の測定毎に交換した。スラグを鐵棒でサンプリングし、分析に供した。 CaO/CaF_2 比一定の下で FeO を加えてスラグ組成を変化させ、1 回の溶解で 7~10 回の測定値が得られた。

3 実験結果

$\text{CaO}-\text{FeO}$ 摊2元系の FeO の活量については、万谷⁵⁾の値と満足すべき一致が得られた。(Fig. 3)。 $\text{CaO}-\text{CaF}_2-\text{FeO}$ 摊3元系スラグ中の FeO の等活量線図を Fig. 4 に示した。 FeO 浓度一定の下で CaO と CaF_2 を置換すると FeO の活量がかなり増大するという結果が得られた。

(II) 万谷忠郎ら: 鉄と鋼 66 (1980) p. 1484.




Fig. 2 Cell potential as a function of time




Fig. 3 Activities of Fe_2O in $\text{CaO}-\text{FeO}$ slags at 1400°C




Fig. 1 Experimental apparatus




Fig. 4 Isoactivity curves for Fe_2O in $\text{CaO}-\text{CaF}_2-\text{FeO}$ slags at 1400°C .